



رنگ ايرانيٲ و بتون

فام : نارنجي

كد : 5400

موارد مصرف :

این محصول به عنوان لایه نهایی بر روی سطوح سیمانی و بتونی و آزیستی آماده سازی شده بکار می

رود .

پارس سیمین – رنگ ایرانیت و بتون

مشخصات فني :

- براقیت : نیمه براق
- نوع رزین : اکریلیک ترموپلاست
- پیگمان اصلي : نارنجي مولیبدات
- وزن مخصوص : $1.2-1.25 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$ در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 100-105KU در دمای 25°C

پارس سیمین – رنگ ایرانیت و بتون

- در صد جامد وزني : 61- 59
 - در صد جامد حجمي : 47- 45
 - ضخامت فيلم خشك پيشنهادي : 30-50 ميكرون
 - ميزان پوشش تئوري : (m^2/lit) 9-9.4 با ضخامت فيلم خشك 50 ميكرون
 - زمان خشك شدن سطحي : 10-15 دقيقه در دماي $25^{\circ}C$
 - زمان خشك شدن عمقي : 40-45 دقيقه در دماي $25^{\circ}C$
- تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت ، جريان باد و ضخامت لايه رنگ مي باشد .

پارس سيمين – رنگ ايرانيت و بتون

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : حلال ایرانیت و بتون پارس سیمین

- طریقه کاربرد : اسپری ، قلمو

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5 - 40°C

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین – رنگ ایرانیت و بتون

آماده سازی سطح : سطوح کار باید عاری از هرگونه گرد و خاک ، چربی و رطوبت باشد .

شرایط نگهداری : این محصول باید در فضای سرپوشیده ، خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری شود .

تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .

بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب