



رنگ روغني براق پروانه

كد : 800

فام : سفيد

موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی و فلزی در داخل ساختمان کاربرد دارد .

پارس سیمین - رنگ روغنی براق (پروانه)

مشخصات فني :

- براقیت : براق
- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
- پیگمان اصلی : دي اکسید تیتان روتیل
- وزن مخصوص : $(\text{gr} / \text{cm}^3)$ 1 - 0.98 در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 92-98KU در دمای 25°C
- درصد جامد وزنی : 57 - 59
- درصد جامد حجمی : 44 - 45
- پارس سیمین - رنگ روغنی براق (پروانه)

- ضخامت فیلم خشك پیشنهادي : 30-50 ميكرون
- پوشش تئوري : (m^2/lit) 8.8 – 9 با ضخامت فیلم خشك 50 ميكرون
- زمان خشك شدن سطحي : حدود 4 ساعت در دماي $25^{\circ}C$
- زمان خشك شدن عمقي : حدود 16 ساعت در دماي $25^{\circ}C$
- تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت ، جريان باد و ضخامت لايه رنگ مي باشد .
- حداقل فاصله زماني جهت اعمال روکش بعدي : 24 ساعت
- حداكثر فاصله زماني اعمال روکش بعدي : محدوديتي وجود ندارد

پارس سيمين - رنگ روغنی براق (پروانه)

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو) و غلطک
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5-40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین - رنگ روغنی براق (پروانه)

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب

پارس سیمین - رنگ روغنی براق (پروانه)