



# ضد زنگ پارس سپمین

کد : 351

فام : اخرايي

## موارد مصرف :

این آستری بر روی سطوح آهنی نظیر در و پنجره های ساختمان که قبلاً آماده شده و در شرایط معمولی جوی قرار دارند استفاده می شود .

پارس سیمین - ضد زنگ اخرايي

# مشخصات فني :

- براقیت : مات
  - نوع رزین : رزین آلکیدی
  - پیگمان اصلی : اکسید آهن قرمز
  - وزن مخصوص :  $1.5 - 1.55 \text{ (gr / cm}^3 \text{)}$  در دمای  $25^\circ\text{C}$
  - ویسکوزیته : 105 - 110 KU
  - درصد جامد وزنی : 75 - 77
  - درصد جامد حجمی : 54 - 55
- پارس سیمین - ضد زنگ اخرايي

- ضخامت فیلم خشك پیشنهادي : 35-50 میکرون
- پوشش تئوري :  $10.8 - 11 (m^2/lit)$  با ضخامت فیلم خشك 50 میکرون
- زمان خشك شدن سطحي : حداکثر 0.5 ساعت در دماي  $25^{\circ}C$
- زمان خشك شدن عمقي : حداکثر 1.5 ساعت در دماي  $25^{\circ}C$
- زمان خشك شدن تابع دماي محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

# نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

- طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو )

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5-40°C

پارس سیمین - ضد زنگ اخرايي

- دماي سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- آماده سازي سطح : سطح فلزبايد عاري ازهرگونه گرد و غبار، رطوبت ، چربي وزنگ زدگي باشد.
- شرايط نگهداري : اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقيم خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد .
- تاريخ مصرف : بهترين تاريخ مصرف تا 1 سال بعد از تاريخ توليد و تحت شرايط نگهداري مناسب است .
- بسته بندي : کوارت ، گالن ، حلب

پارس سيمين - ضد زنگ اخرايي